

Beewax Premium

Versión: ene-18

Beewax Premium es una cera natural de abeja para la protección de los estucos de cal. Impide la absorción de agua y sus contaminantes sin alterar la permeabilidad del sustrato a los gases y al vapor de agua. Además, evita la despigmentación de colores intensos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

Protección de estucos de cal.
No altera la transpirabilidad de los sustratos.
Evita la despigmentación de colores intensos.
Buena trabajabilidad.
Alta resistencia y durabilidad.
Base de ceras naturales.
Apto para interiores y exteriores.

Propiedades técnicas:

Peso específico	0.9 ± 0.05 g/cm ³
pH	9.5 ± 1
Naturaleza	Ceras
Aspecto	Líquido blanco
Acabado	Incoloro

Rendimiento:

30-40 m²/l (1 mano). Depende del tipo y estado soporte, herramientas, etc. El consumo exacto deberá determinarse realizando muestra en obra.

Presentación:

Envases de 0.75 l y 4 l.

Almacenamiento:

Conservar en sus envases originales, cerrados y en un lugar seco y fresco. Preservar de heladas y evitar la exposición directa al sol. Sin abrir, se conserva al menos 36 meses desde la fecha de fabricación.

INDICACIONES DE APLICACIÓN

Superficies de aplicación:

Estucos de cal.

Estado del soporte:

El soporte deberá estar seco, firme, bien adherido y exento de cualquier impureza que impida el perfecto anclaje del producto.

Método de aplicación:

Aplicar 1 o 2 capas según absorción del soporte y aplicación en interior o exterior. Extender el producto adecuadamente. Tras 30-60 min de la aplicación, pulir con mopa de lana. Si la mopa se impregna de cera, espera más tiempo para pulir.

Secado:

A 25 °C y 60% de humedad relativa: 24 horas entre capas y 24 horas de secado total.

Condiciones climatológicas:

La temperatura de trabajo (ambiente y soporte) debe ser entre +5 °C y +32 °C. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en soportes recalentados por el sol.

Herramientas:

Esponja, llana o guante de pelo corto.

Limpieza de herramienta:

Limpiar las herramientas tras su uso con agua tibia.

Observaciones:

No aplicar en superficies en contacto permanente con agua. No es una sistema impermeabilizante.

En caso de lluvia, dejar secar el soporte al menos 24 horas antes de la aplicación.

Se recomienda proteger la superficie tratada de la lluvia y de la humedad atmosférica durante 4 días.

Para la realización de veladuras decorativas y/o colocación de plantillas autoadhesivas u otros tipos de enmascaramiento; esperar una semana.

Si existieran requisitos estéticos estrictos se recomienda hacer ensayos previos.

Las partes que no vayan a ser tratadas deben ser protegidas (cristalería, carpintería, etc.).

No mezclar con otros productos para conservar las propiedades específicas del mismo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Precauciones de uso:

Ninguna especialmente en actuaciones normales y personas que no presenten patologías especiales. Producto alcalino, proteger piel y ojos especialmente. No inhalar el producto. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Gestión de residuos:

Según las disposiciones legales locales. Los envases son de polipropileno reciclado. Contribuya a respetar el medioambiente, no tire los residuos por el desagüe y usa el punto limpio más próximo.

Gesto responsable:

Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad que necesitará. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso, conservar según el apartado Almacenamiento.

Información de seguridad:

Información en relación a seguridad, datos físicos, ecológicos y toxicológicos consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto.

Asesoramiento técnico:

En caso de dudas, consulte al distribuidor local o fabricante (technicalsupport@graphenstone.com).

Las informaciones proporcionadas están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de IEdiSA del producto, cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de IEdiSA. La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En particular, no exime al usuario de ensayar y comprobar la idoneidad del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. IEdiSA se reserva el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida a las anteriores.